

Ficha Técnica

AMPCO® 18

Laminado

Composición nominal:

Aluminio	(Al)	10.50%
Hierro	(Fe)	3.50%
Otros		max. 0.50%
Cobre	(Cu)	resto

Propiedades físicas y mecánicas	Unidades	Valor Nominal
Resistencia a la tracción R_m	MPa	724
Límite elástico $R_{p0.5}$	MPa	296
Elongación A_5	%	15
Dureza Brinell	HBW 10/3000	183
Dureza Rockwell	HRB	91
Reducción de área ψ	%	14
Resistencia a la compresión R_{mc}	MPa	990
Resistencia a compresión $R_{pc0.1}$	MPa	230
Resistencia al corte R_{cm}	MPa	420
Módulo de elasticidad E	GPa	115
Charpy a_K	J	32
Izod a_K	J	30
Fatiga (100'000'000 de ciclos) σ_N	MPa	240
Densidad ρ	g/cm ³	7.45
Coeficiente de dilatación α	10 ⁻⁶ /K	16.2
Conductividad térmica λ	W/m·K	63
Conductividad eléctrica γ	m/Ω·mm ²	8
Conductividad ecléctica	% I.A.C.S.	14
Calor específico c_p	J/g·K	0.42

Las especificaciones dadas respecto a las propiedades y uso están sujetas a la confirmación por escrito por parte de AMPCO METAL

La excepcional resistencia al desgaste y a la fatiga de esta aleación son el resultado del control de la doble fase alfa y beta. A esta elevada resistencia se unen una buena ductilidad y una tenacidad poco común. Las propiedades físicas de la aleación se pueden modificar mediante tratamientos térmicos (AMPCO® 18-22, AMPCO® 18-23 y AMPCO® 18-136).

Application:

El AMPCO® 18 es apropiado para la producción de engranajes, ruedas sin fin, cojinetes y rodamientos. La industria de la maquinaria de herramientas ha adoptado el AMPCO® 18 como estándar para todas las aplicaciones que requieren buenas propiedades de deslizamiento, resistencia al desgaste y a la fatiga, tenacidad y/o resistencia a la deformación bajo carga. AMPCO® 18 se utiliza en la industria siderúrgica para aplicaciones como tuercas de cierre de laminador, cojinetes (a menudo fundidos a medida), engranajes, cuñas, bloques freno.

El AMPCO® 18 posee una resistencia excelente a la corrosión y se utiliza en el proceso de decapado para producir ganchos, cajones, espaciadoras, etc.