

## Informations techniques

**AMPCO® 22**

## Forgé

**Composition nominale:**

Cuivre	(Cu)	solde
Aluminium	(Al)	14.10%
Fer	(Fe)	4.7%
Autres		2.5% max.

Caractéristiques mécaniques et physiques	Unités	Valeurs nominales
Charge de rupture $R_m$	MPa	620
Limite d'élasticité $R_{p0,2}$	MPa	531
Allongement $A_5$	%	0.5
Dureté Brinell	HBW 10/3000	338
Dureté Rockwell	HRC	36
Coefficient de striction $\Psi$	%	0
Résistance à la compression $R_{mc}$	MPa	1441
Limite élastique à la compression $R_{pc0,1}$	MPa	559
Résistance au cisaillement $R_{cm}$	MPa	455
Module d'élasticité E	GPa	103
Densité $\rho$	g / cm <sup>3</sup>	7.06
Coefficient de dilatation $\alpha$	10 <sup>-6</sup> / K	16.2
Conductibilité thermique $\lambda$	W / m · K	42
Conductibilité électrique $\gamma$	m / $\Omega$ · mm <sup>2</sup>	6
Conductibilité électrique	% I.A.C.S	10
Chaleur spécifique $c_p$	J / g · K	0.42

Toute promesse relative à une propriété ou une utilisation particulière nécessite la forme écrite de la part d'AMPCO METAL.

L'AMPCO® nuance 22 est un alliage à double structure métallographique d'environ 50% de chacune des phases, gamma et beta. Il se remarque par sa dureté, son excellente résistance à la compression et à l'usure, ainsi que par ses propriétés de glissement.

**UTILISATIONS:**

L'AMPCO® nuance 22 est, entre autres applications, excellent pour l'emboutissage des aciers inoxydables, particulièrement lorsque l'emboutissage est profond, pour le profilage, cintrage, etc...surtout lorsque la qualité de l'aspect est recherchée.

Autres emplois: rouleaux essoreurs d'huile sur train de laminage, pièces pour l'industrie papetière, etc.

Son utilisation pour des pièces avec arêtes fines et tranchantes n'est pas recommandée étant donné le faible allongement de l'alliage.