

## Informations techniques

**AMPCO<sup>®</sup> 25**

## Coulé sable

**Composition nominale:**

(Non divulguée)

Caractéristiques mécaniques et physiques	Unités	Valeurs nominales
Dureté Brinell	HBW 10/3000	364
Dureté Rockwell	HRC	38
Résistance à la compression $R_{mc}$	MPa	1517
Limite élastique à la compression $R_{pc 0,1}$	MPa	689
Module d'élasticité E	GPa	110
Densité $\rho$	g / cm <sup>3</sup>	6.93
Coefficient de dilatation $\alpha$	10 <sup>-6</sup> / K	16.2
Conductibilité thermique $\lambda$	W / m · K	33
Conductibilité électrique $\gamma$	m / $\Omega$ · mm <sup>2</sup>	4
Conductibilité électrique	% I.A.C.S	8
Chaleur spécifique $c_p$	J / g · K	0.42

Toute promesse relative à une propriété ou une utilisation particulière nécessite la forme écrite de la part d'AMPCO METAL.

L'AMPCO<sup>®</sup> nuance 25 est un alliage breveté, dont les caractéristiques mécaniques sont tout à fait remarquables. Son extrême dureté alliée à une excellente résistance à la compression et à l'usure, ainsi qu'à de très bonnes propriétés de frottement, le rendent idéal pour la fabrication d'outillages travaillant sous très hautes contraintes.

Il supprime tout problème de grippage ou de marquage du métal travaillé.